

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 20 Silber dunkel innen

REDUZIERTER GESAMTSonnenENERGIE 80 %

| | |
|--------------------------------|------|
| Strahlungsdurchlässigkeit | 12 % |
| Strahlungsreflexion | 55 % |
| Strahlungsabsorption | 33 % |
| | |
| Lichtdurchlässigkeit | 18 % |
| Lichtreflexion innen | 58 % |
| Lichtreflexion außen | 60 % |
| | |
| Reduzierung der Blendung | 83 % |
| Reduzierte Gesamtsonnenenergie | 80 % |
| UV - Schutz | 99 % |
| G - Wert | 0,20 |
| Emissionsgrad | 0,70 |
| Folienstärke | 58µm |

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Dunkle Tönung
- ✓ Sehr hohe Hitzereduzierung
- ✓ Reduzierung der Blendung
- ✓ Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen

