

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 420 Silber dunkel außen

REDUZIERTE GESAMTSonnenENERGIE 90 %

Strahlungsdurchlässigkeit	11 %
Strahlungsreflexion	66 %
Strahlungsabsorption	23 %
Lichtdurchlässigkeit	16 %
Lichtreflexion innen	65 %
Lichtreflexion außen	65 %
Reduzierung der Blendung	84 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	90 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,14
U Wert	5,8
Folienstärke	60µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung



GARANTIE

7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Hitze-, und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- ✓ Starke Tönung
- ✓ Sehr hohe Hitzereduzierung
- ✓ Hohe Reduzierung der Blendung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- ✓ Bestmögliche Garantiezeiten

