TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 440 Silber hell außen

.HAHN. SONNENSCHUTZ GMBH

ALLEFOLIEN.DE

REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 57 %

Strahlungsdurchlässigkeit	43 %
Strahlungsreflexion	25 %
Strahlungsabsorption	32 %
Lichtdurchlässigkeit	59 %
Lichtreflexion innen	17 %
Lichtreflexion außen	17 %
Reduzierung der Blendung	40 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	57 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,50
U Wert	5,8
Folienstärke	60µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar	👍
Einfachverglasung getönt	👍
Isolierverglasung klar	👍
Isolierverglasung getönt	👍
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	👍
Verbundglas klar	👍
Dreifachverglasung	👍

GARANTIE

7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Mittlere Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hohe Lichttransmission
- ✓ Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- ✓ Bestmögliche Garantiezeiten