

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sichtschutzfolie Silber matt innen



### SICHTSCHUTZ IN DEZENTEM SILBER

Strahlungsdurchlässigkeit	11 %
Strahlungsreflexion	56 %
Strahlungsabsorption	33 %
Lichtdurchlässigkeit	18 %
Lichtreflexion innen	28 %
Lichtreflexion außen	60 %
Reduzierung der Blendung	82 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
G - Wert	<b>0,20</b>
Emissionsgrad	<b>0,80</b>
UV - Schutz	99 %
Folienstärke	69µm

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



### GARANTIE

10 Jahre auf Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Blend-, Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Reflektiert auf der Außenseite
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht da undurchsichtiger Film
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz