

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie GO 20 Gold innen

REDUZIERTER GESAMTSonnenENERGIE 78 %

Strahlungsdurchlässigkeit	12 %
Strahlungsreflexion	50 %
Strahlungsabsorption	38 %
Lichtdurchlässigkeit	15 %
Lichtreflexion innen	64 %
Lichtreflexion außen	50 %
Reduzierung der Blendung	83 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	78 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,25
Emissionsgrad	0,69
Folienstärke	58µ

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



GARANTIE

10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Starke Tönung
- ✓ Hohe Hitzereduzierung
- ✓ Reduzierung der Blendung
- ✓ Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Sichtschutz bei Tage durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen

