

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sonnenschutzfolie S 40 Silber hell außen

**REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 55 %**

Strahlungsdurchlässigkeit	37 %
Strahlungsreflexion	33 %
Strahlungsabsorption	30 %
Lichtdurchlässigkeit	47 %
Lichtreflexion innen	31 %
Lichtreflexion außen	31 %
Reduzierung der Blendung	47 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	55 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,44
Emissionsgrad	0,75
Folienstärke	58µm

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar  
Einfachverglasung getönt  
Isolierverglasung klar  
Isolierverglasung getönt  
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung  
Verbundglas klar  
Dreifachverglasung



### GARANTIE

2 Jahre horizontale Verlegung, 4 Jahre vertikale Verlegung

### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Mittlere Hitzereduzierung
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hohe Lichttransmission
- ✓ Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)