TECHNISCHES DATENBLATT

Sichtschutz Blau matt innen

.HAHN. SONNENSCHUTZ GMBH

ALLEFOLIEN.DE

SICHTSCHUTZ IN DEZENTEM BLAU

Strahlungsdurchlässigkeit	11 %
Strahlungsreflexion	56 %
Strahlungsabsorption	33 %
Lichtdurchlässigkeit	18 %
Lichtreflexion innen	28 %
Lichtreflexion außen	60 %
Reduzierung der Blendung	82 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,20
Emissionsgrad	0,67
Folienstärke	69µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar	👍
Einfachverglasung getönt	👍
Isolierverglasung klar	👎 !
Isolierverglasung getönt	👎
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	👎
Verbundglas klar	👎 !
Dreifachverglasung	

GARANTIE

7 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Blend-, Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht da undurchsichtiger Film
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz