

TECHNISCHES DATENBLATT

Sicherheitsfolie 12 klar innen 323µm

SCHUTZ VOR EINBRUCH

Strahlungsdurchlässigkeit	81 %
Strahlungsreflexion	17 %
Strahlungsabsorption	9 %
Lichtdurchlässigkeit	92 %
Lichtreflexion innen	12 %
Lichtreflexion außen	12 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	17 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,80
Emissionsgrad	0,84
Folienstärke	323µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Durchwurffhemmend
- ✓ Klasse P2A / DIN EN 356 / vergleichbar mit ehemaliger A1 Klasse
- ✓ Einbruchschutz + Splitterbindung bei Glasbruch
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hervorragende Eignung zur Durchwurfsicherung

