

TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie S 40 Silber hell innen

REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 58 %

| | |
|--------------------------------|------|
| Strahlungsdurchlässigkeit | 40 % |
| Strahlungsreflexion | 31 % |
| Strahlungsabsorption | 29 % |
| Lichtdurchlässigkeit | 41 % |
| Lichtreflexion innen | 26 % |
| Lichtreflexion außen | 26 % |
| Reduzierung der Blendung | 47 % |
| Reduzierte Gesamtsonnenenergie | 55 % |
| UV - Schutz | 99 % |
| G - Wert | 0,45 |
| Emissionsgrad | 0,74 |
| Folienstärke | 58µm |

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

- Einfachverglasung klar
- Einfachverglasung getönt
- Isolierverglasung klar
- Isolierverglasung getönt
- Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
- Verbundglas klar
- Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Leichte bis mittlere Hitzereduzierung
- ✓ Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten UV-Schutz
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen